



## StrikoTherm GW- FLEX sementfri grunningsmørtel

**Produktnavn:**

StrikoTherm GW- FLEX sementfri grunningsmørtel

**Sammensetning:**

En høyverdig, fabrikkssammensatt, elastisk, seig, pastøs grunningsmørtel basert på organiske bindemidler, sand og fiberholdende tilslagsstoffer.

**Egenskaper:**

StrikoTherm GW- FLEX sementfri grunningsmørtel har utmerkede hydrauliske og vannavstøtende egenskaper. På grunn av bruk av høyverdige tilslagsstoffer er den optimalt bearbeidbar med maskiner eller for hånd som elastisk sterk grunningsmørtel til termiske fasadeisolasjonssystemer. Etter herding sørger denne grunningsmørtelen for et sunt bomiljø på grunn av sitt optimale vandampgjennomslipp og en enorm punktbelastningsmotstand på grunn av sine stive, fiberholdende, elastiske egenskaper.

**Farger:**

Hvit/grå.

**Bruksområde:**

Som pastøs sementfri grunningsmørtel for StrikoTherm BGI system 100. I tillegg som utjevningmørtel og reparasjonsmørtel (2-4 mm) for uregelmessige, faste, mineralske underlag (eksisterende fasadeisolasjonssystemer).

**Tekniske data:**

Hefing på mineralisk underlag: minimum 0,25 N/mm<sup>2</sup>

Hefing på isolasjon: minimum 0,08 N/mm<sup>2</sup>

**Underlag:**

Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt.

**Bruk:**

Bland til en homogen masse med maksimalt 2 % rent kranvann per 25-kilos bøtte. Påføres for hånd eller med maskin.

**Påføring mørtelfiberlag:**

Påfør grunningsmørtelen jevnt med en sparkel av rustfritt stål. Bruk deretter en tannsparkel (tenner 10 x 10 mm) til å lage spor. Legg deretter Strikolith glassfiber Fin ned i mørtelen med en overlapping på minimum 10 cm, og stryk så glatt med en sparkel av rustfritt stål til det er oppnådd en lagtykkelse på ca 4 mm (+/- 1 mm), slik at glassfiberen finnes overalt og er tilstrekkelig nedsenket i mørtelen (pass på ved øvre hjørner og overgang mellom vegg og utføring). Tørketid minimum 48 timer. Må ikke blandes med andre stoffer. Rengjør verktøy med vann rett etter bruk. StrikoTherm Heft- og Grunningsmørtel må beskyttes mot påvirkning av været under og etter påføring.

**Forbruk:**

kg / m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> / bøtte

Mørtellag ca. 4 mm ca. 4,0 ca. 6,0-7,0

**Emballasje:**

Bøtter 25 kg / 24 bøtter på en pall

**Lagring:**

Ca. 6 måneder ved kjølig, tørr og frostfri lagring

**Sikkerhet:**

Det anbefales å beskytte hud og øyne tilstrekkelig med personlig verneutstyr under arbeidet med stoffet. Hvis StrikoTherm GW- FLEX Grunningsmørtel kommer i kontakt med øynene må disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 15 min.). Kontakt deretter lege. For mer informasjon se sikkerhetsdatablad.

**Annet:**

Bygningsdelene som ikke skal behandles må på forhånd maskeres med papir og tape. StrikoTherm GW- FLEX må beskyttes mot påvirkning av været under og etter påføring. Må ikke benyttes hvis lufttemperatur og underlagstemperatur er under + 5 °C, eller hvis det forventes frost. Høy luftfuktighet og lave temperaturer kan forlenge tørketiden betraktelig. Beskytt det påførte laget til det er helt herdet. Det er ikke tillatt å blande inn ikke-foreskrevne tilslagsstoffer.