

Strikotherm Sparkelpuss PEARL

Produktnavn:

Strikotherm Sparkelpuss PEARL

Sammensetning:

En dekorativ sparkelpuss på basis av silikonisert akrylsyreester-bindemiddel og styren, med rolig og regelmessig kornete overflate. Strikotherm Sparkelpuss PEARL benytter seg av en spesialutviklet «Strikoxan»-teknologi, som påvirker mikrostrukturen til fasadeoverflaten slik at «selvrensende» egenskaper oppstår. I tillegg oppnås det optimal regntetthet og meget høy dampåpenhet.

Egenskaper:

Denne sparkelpussen krever minimalt med vedlikehold, er ripe- og støffast, holder seg elastisk og slipper meget lett CO₂ og vanddamp gjennom. Dekorasjonspussen er avperlende og har slik sterkt forbedret motstand mot smuss, i tillegg til at den er værbestandig, slagregntett, motstandsdyktig mot algevekst og mot industri- og luftforurensning.

Farger:

Standard hvit, farger i henhold til Strikoliths fargevifte med en klarhetsgrad på >70 %. Farger fra andre fargevifter etter forespørsel.

Bruksområde:

Dekorasjonspuss for sluttbehandling av Strikotherms fasadeisolasjonssystemer COMFORT og PREMIUM. Kan også brukes på tørre, rene og faste mineralske underlag. De avperlende egenskapene gjør at man oppnår strukturelle vedlikeholdsfordeler.

Tekniske data:

- pH-verdi: ca. 9
- Viskositet: ca. 400 Pa.s.
- S.G.: ca. 1,7 gr/cm³
- Andel tørre bestanddeler: 76 %

Underlag:

Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt.

Forbehandling underlag:

På Strikotherm fasadeisolasjon:

Mørtelfiberlag bør være vindtørt og ha herdet i minimum 48 timer. Underlaget forbehandles deretter med Strikotherm Pearl-grunning i samme farge som topplaget.

På Strikocem/Strikolith-sparkelpussystemer:

Etter at mørtelen har tørket helt ut behandles denne med ett lag Strikolith Dypgrunning, tørketid 24 timer. Forbehandle deretter det hele med Strikotherm Primer Pearl i fargen til overflatelaget. Tørketid 24 timer.

Bruk:

Bland Strikolith Sparkelpuss PEARL til en homogen masse med maksimalt 2 % rent kranvann per bøtte på 17 kg. Påføres jevnt etter korntrykkelse for hånd eller med pussebrett av rustfritt stål eller med maskin, og strukturer etter ønske. Må ikke blandes med fremmede tilsetningsstoffer. Rengjør verktøy med vann rett etter bruk.

Forbruk:

1,5 mm kornstørrelse: ca. 2,5 kg / m²

2,0 mm kornstørrelse: ca. 3,0 kg / m²

3,0 mm kornstørrelse: ca. 4,0 kg / m²

Emballasje:

22 kg i kunststoffbøtte.

Strikolith B.V.

T: +31 (0)162-514750 | Freephone (NL) 0800 - 7874565 | F: +31 (0)162-510426

Strikolith 2015 | 26-02-2015 | www.strikolith.com/disclaimer

Lissenveld 9-13 | Postbus 52 | 4940 AB Raamsdonksveer, Netherlands

Lagring:

Ca. 2 år ved kjølig, tørr og frostfri oppbevaring.

Sikkerhet:

Det anbefales å beskytte hud og øyne tilstrekkelig med personlig verneutstyr under arbeidet med dekorasjonspuss. Hvis Sparkelpuss PEARL kommer i kontakt med øynene bør disse umiddelbart spyles med store mengder rent vann (ca. 15 min.) Oppsøk deretter lege. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

Annet:

Sparkelpuss PEARL med forskjellige partinumre bør blandes godt med hverandre før bruk. Bygningsdeler som ikke skal behandles med sparkelpuss må maskeres med papir og maskeringstape. Fjern disse umiddelbart etter påføring av silikonpussen. Det er ikke tillat å blande inn ikke-foreskrevne tilsetningsstoffer. Må ikke benyttes ved underlags- og lufttemperatur under + 5 °C eller hvis det forventes frost.

Strikolith B.V.

T: +31 (0)162-514750 | Freephone (NL) 0800 - 7874565 | F: +31 (0)162-510426

Strikolith 2015 | 26-02-2015 | www.strikolith.com/disclaimer

Lissenveld 9-13 | Postbus 52 | 4940 AB Raamsdonksveer, Netherlands